



1. DESCRIÇÃO

O Rejunte Flexível GRANTEX® é um produto desenvolvido especialmente para o rejuntamento de cerâmicas, porcelanatos e revestimentos especiais. É resistente à fungos e mofo, com acabamento superfino, além de possuir excelente aderência e flexibilidade.

O produto é classificado como Rejuntamento Flexível Tipo II conforme a NBR 14992.

2. INDICAÇÃO

É indicado para rejuntamentos de peças cerâmicas e porcelanatos nas áreas internas e externas com juntas de 2 a 10 mm.

Não é recomendado seu uso para rejuntar juntas falsas em cerâmicas esmaltadas ou foscas (tipo quarter).

3. COMPOSIÇÃO

Cimento Portland, agregados minerais, pigmentos e aditivos químicos especiais.

4. DESEMPENHO

Resultados obtidos de acordo com a NBR 14992.

ANEXOS	MÉTODO	IDADE DE ENSAIO	TIPO II
B	Retenção de água (mm)	10 min	≤ 65
D	Resistência à Compressão (MPa)	14 dias	≥ 10,0
E	Resistência à tração na flexão (MPa)	7 dias	≥ 3,0
F	Absorção de Água por Capilaridade aos 300min (g/cm ²)	28 dias	≤ 0,30
G	Permeabilidade aos 240 min (cm ³)	28 dias	≤ 1,0

5. CONSUMO

Tabela de consumo de rejunte (kg/m²)

Tamanho da peça (cm)	Largura das Juntas (mm)					
	2 mm	4 mm	5 mm	7 mm	8 mm	10 mm
10X10	2 m ²	1 m ²	1 m ²	1 m ²	0,5 m ²	0,5 m ²
15X15	3 m ²	1 m ²	1 m ²	1 m ²	1 m ²	1 m ²
20X20	4 m ²	2 m ²	1 m ²	1 m ²	1 m ²	1 m ²
30X30	4 m ²	2 m ²	2 m ²	1 m ²	1 m ²	1 m ²
33X33	5 m ²	2 m ²	2 m ²	1 m ²	1 m ²	1 m ²
45X45	6 m ²	2 m ²	3 m ²	2 m ²	2 m ²	1 m ²
50X50	7 m ²	4 m ²	3 m ²	2 m ²	2 m ²	1 m ²
53X53	8 m ²	4 m ²	3 m ²	2 m ²	2 m ²	2 m ²
60X60	9 m ²	4 m ²	3 m ²	2 m ²	2 m ²	2 m ²

Obs.: Cálculo de consumo realizado considerando cerâmicas com 8 mm de espessura, podendo haver variação de acordo com as dimensões e método de aplicação.

6. PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

As juntas devem estar limpas e secas, livres de agentes que possam dificultar a aderência da massa, tais como poeira, graxa e tinta.

É necessário proteger as superfícies de portas, janelas e afins, para que não entrem em contato com o material durante a aplicação, evitando ocorrência de manchas.

O rejuntamento deverá ser realizado 72 horas após o assentamento do revestimento ou de acordo com o prazo estabelecido pelo fabricante. O descumprimento dos prazos poderá gerar manchas no rejunte finalizado.

7. MISTURA

O preparo da argamassa deve ser feito em recipiente estanque e limpo, protegido do sol, chuva e vento. Adicione 280 mL de água limpa ao conteúdo do saco de 1 kg e faça a mistura até obter uma consistência pastosa e firme, sem grumos. Deixe repousar por 10 minutos e misture novamente antes do uso.

Utilize a massa preparada em até 1 hora e 30 minutos após sua mistura.

OBS1.: A quantidade de água pode variar em $\pm 5\%$.

OBS2.: A mistura da água será dificultada pela presença de impermeabilizante.

8. APLICAÇÃO

Aplique Rejunte Flexível GRANTEX® com desempenadeira emborrachada, procurando pressioná-lo para dentro das juntas. Evite atrito excessivo sobre a superfície da cerâmica e deixe o mínimo possível de rejuntamento nela.

Atenção: Juntas de até 3 mm devem ser molhadas com água limpa antes da aplicação do rejuntamento. Em dias de sol ou vento forte, todas as juntas deverão ser molhadas.

9. CUIDADOS E LIMPEZA

Espera entre 30 e 40 minutos, até a massa apresentar estado semiendurecido, e remova o excesso de rejunte com o auxílio de uma esponja limpa e levemente umedecida.

Caso a temperatura ambiente esteja acima dos 30°C e com vento, o material deverá ser umedecido 50 minutos após a aplicação com uma esponja macia e limpa.

Não caminhe sobre as peças recém rejuntadas para evitar manchas e acúmulo de sujeira.

Em áreas externas, proteja o rejunte recém aplicado do sol, do vento e da chuva por 24 horas.

Superfícies antiderrapantes, não esmaltadas, foscas ou com apliques são, por características próprias, sujeitas a manchas ou ação do atrito. Recomenda-se teste antes da aplicação.

Revestimentos com apliques em couro, prata e materiais sensíveis a atrito recomenda-se consulta prévia ao fabricante para melhor forma de aplicação e limpeza.

LIMPEZA E LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO	
Liberação para tráfego	24 horas após a aplicação
Liberação para contato com áreas molhadas	24 horas após a aplicação
Limpeza final	Após 24 horas com pano macio de algodão
Limpeza rotineira	Após 14 dias, com pano limpo, água e detergente neutro
Nunca use produtos à base de ácidos para a limpeza.	

10. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Mantenha as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças e animais.

Certifique-se de estar utilizando os EPIs necessários para o manuseio do produto e durante sua aplicação, tais como: respirador, óculos de proteção, capacete, protetor auricular, calçados de segurança e luvas.

Em caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância. Em caso de irritação ou de erupção cutânea, consulte um médico. Em caso de contato com os olhos, enxágue-os cuidadosamente com água, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, e continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico. Em caso de ingestão do

produto, lave a boca da vítima com água em abundância. Caso ela sinta indisposição, contate um Centro de Informação Toxicológica ou um médico.

11. EMBALAGEM

Saco de 1 kg.

12. VALIDADE

18 meses após a data de fabricação, desde que armazenada corretamente.

13. ARMAZENAMENTO

O Rejunte Flexível GRANTEX® deve ser armazenado em local seco e arejado, fora da luz solar direta e de temperaturas elevadas. Deve-se mantê-lo afastado em 30 cm das paredes, preferencialmente sobre paletes. Empilhamento máximo de 30 sacos.