



1. DESCRIÇÃO

O Selador Acrílico GRANTEX® é um produto de fácil aplicação, resistente à alcalinidade de rebocos. Possui secagem rápida, alta cobertura e melhor aderência. Seu alto poder de enchimento e cobertura aumenta o rendimento das tintas de acabamento.

Produto classificado conforme NBR 11702/2019 da ABNT Tipo 4.1.2.5.

2. INDICAÇÃO

Indicado para uniformizar a absorção de superfícies de alvenaria novas, curadas e não pintadas internas e externas, proporcionando um melhor desempenho do acabamento final.

3. COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, cargas minerais, hidrocarbonetos alifáticos, espessantes e microbicidas não metálicos.

4. RENDIMENTO

Embalagem	Rendimento
Balde 3,6L	Até 22 m ² /demão
Balde 16L	Até 98 m ² /demão

O rendimento e desempenho dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos, alheio ao controle do fabricante tais como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar.



5. PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO (ABNT NBR 13245)

A superfície deve estar em bom estado: firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.

Abaixo descrevemos diversos tipos de superfície e a maneira adequada de prepará-las para receber o Selador Acrílico GRANTEX®.

Reboco novo	Deixar curar por no mínimo 30 dias e aplique uma demão de Selador Grantex.
Reboco fraco, caiação, e paredes soltas.	Lixar e eliminar o pó e as partes soltas. Aplicar fundo preparador de paredes.
Plaquetas de gesso, gesso corrido, drywall ou blocos de cimento.	Lixar e eliminar o pó.
Superfície com mofo	Limpe com uma solução metade água sanitária e metade água potável, enxágue bem e aguarde secagem.
Superfície com imperfeições	Lixar e eliminar o pó. Corrigir com massa niveladora conforme o ambiente (interno ou externo).
Superfície com gordura ou graxa	Limpe-a com sabão e detergente neutro, enxágue bem e aguarde a secagem.
Superfície com umidade	Identificar a origem e tratar de maneira adequada.
Superfície com brilho	Lixe-a para eliminar o brilho, escove a poeira e limpe com um pano embebido com água.

6. DILUIÇÃO

Dilua em água potável.

Tipo de aplicação	Diluição em água
Sobre massa corrida acrílica, drywall e gesso	15%
Sobre repintura, concreto, blocos de concreto, fibrocimento, texturas e reboco	15%

7. UTILIZAÇÃO

Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização, despeje em um recipiente limpo para realizar a diluição e, então, com auxílio de um rolo de lã de pêlo baixo faça a aplicação.

Evite aplicação em dias chuvosos, e principalmente em temperaturas inferiores a 10°C e superiores a 40°C ou com umidade relativa do ar superior a 90%.

Secagem	
Uma demão	
Ao Toque	2 horas
Final	5 horas

8. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Mantenha as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças e animais.

Certifique-se de estar utilizando os EPIs necessários para o manuseio do produto e durante sua aplicação, tais como: respirador, óculos de proteção, capacete, protetor auricular, calçados de segurança e luvas.

Em caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância. Em caso de irritação ou de erupção cutânea, consulte um médico. Em caso de contato com os olhos, enxágue-os cuidadosamente com água, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, e continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico. Em caso de ingestão do produto, lave a boca da vítima com água em abundância. Caso ela sinta indisposição, contate um Centro de Informação Toxicológica ou um médico.

9. EMBALAGEM

Balde 16L.

Balde 3,6L.

10. VALIDADE

12 meses após a data de fabricação, desde que armazenada corretamente.

11. ARMAZENAMENTO

O Selador Acrílico GRANTEX® deve ser armazenado em local seco e arejado, fora da luz solar direta e de temperaturas elevadas.

Empilhamento Máximo	
Selador Balde 16L	3 Baldes
Selador Balde 3,6L	4 Baldes