



## 1. DESCRIÇÃO

A Tinta Acrílica Econômica GRANTEX® apresenta qualidade e consistência diferenciada com excelente acabamento, fácil aplicação, maior viscosidade, rápida secagem e com pouco respingamento, além de boa cobertura e bom rendimento.

Produto classificado conforme NBR 11702 da ABNT Tipo 4.5.1.

## 2. INDICAÇÃO

Superfície de reboco, massa corrida, telha e blocos de cimento em ambientes internos.

## 3. COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, cargas minerais, dióxido de titânio, pigmentos ativos, coalescentes, espessante, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

## 4. RENDIMENTO

| Embalagem   | Rendimento                    |
|-------------|-------------------------------|
| Balde 3,6 L | Até 19m <sup>2</sup> /acabado |
| Balde 16 L  | Até 85m <sup>2</sup> /acabado |
| Lata 18 L   | Até 95m <sup>2</sup> /acabado |

O rendimento e desempenho dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos, alheio ao controle do fabricante tais como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar.

## 5. PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO (ABNT NBR 13245)

A superfície deve estar em bom estado: firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.

Abaixo descrevemos diversos tipos de superfície e a maneira adequada de prepará-las para receber a Tinta Acrílica Econômica GRANTEX®.

|                                 |                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Superfície com brilho           | Lixe-a para eliminar o brilho, escove a poeira e limpe com um pano embebido com água.             |
| Superfície com gordura ou graxa | Limpe-a com sabão e detergente neutro, enxágue bem e aguarde a secagem.                           |
| Superfície com mofo             | Limpe com uma solução metade água sanitária e metade água potável, enxágue bem e aguarde secagem. |
| Reboco novo                     | Deixar curar por no mínimo 30 dias e aplique uma demão de Selador Grantex.                        |

## 6. DILUIÇÃO

Dilua em água potável.

| TIPO DE APLICAÇÃO                                                                                      | DILUIÇÃO EM ÁGUA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Primeira demão sobre massa corrida acrílica, drywall e gesso                                           | 30%              |
| Segunda demão, repintura, concreto, blocos de concreto, fibrocimento, texturas e reboco                | 20%              |
| Para aplicação com airless, aplique com pressão entre 1200 e 1400 psi. Use bico com abertura de 0,017. | 40% a 50%        |

## 7. UTILIZAÇÃO

Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização, despeje em um recipiente limpo para realizar a diluição e, então, com auxílio de um rolo de lã de pelo baixo ou pincel de cerdas macias faça a aplicação.

Evite aplicação em dias chuvosos, e principalmente em temperaturas inferiores a 10°C e superiores a 40°C ou com umidade relativa do ar superior a 90%.

| SECAGEM     |            |
|-------------|------------|
| Toque       | 30 minutos |
| Entre demão | 2 horas    |
| Total       | 4 horas    |

## 8. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Mantenha as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças e animais.

Certifique-se de estar utilizando os EPIs necessários para o manuseio do produto e durante sua aplicação, tais como: respirador, óculos de proteção, capacete, protetor auricular, calçados de segurança e luvas.

Em caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância. Em caso de irritação ou de erupção cutânea, consulte um médico. Em caso de contato com os olhos, enxágue-os cuidadosamente com água, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, e continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico. Em caso de ingestão do produto, lave a boca da vítima com água em abundância. Caso ela sinta indisposição, contate um Centro de Informação Toxicológica ou um médico.

## **9. EMBALAGEM**

- Balde 3,6 L
- Balde 16 L
- Lata 18 L

## **10. VALIDADE**

12 meses após a data de fabricação, desde que armazenada corretamente.

## **11. ARMAZENAMENTO**

A Tinta Acrílica Econômica GRANTEX® deve ser armazenada em local seco e arejado, fora da luz solar direta e de temperaturas elevadas. Empilhamento máximo de 4 latas.